



Transparante lijmpatronen voor Bison Glue Gun Hobby.

Lijmt in seconden vele poreuze en niet-poreuze materialen, zoals hout, diverse plastics, droogbloemen, schoenen, textiel, karton, tegels, keramiek, glas etc., zowel onderling als in combinatie. Tevens geschikt voor het snel maken en goed repareren van tapijten, kleden, boekbinden, schoenzolen, hakken en vele andere klussen. Zeer geschikt voor droogbloemen en om te knutselen. Speciaal voor kleinere oppervlakken. Niet geschikt voor grote oppervlakken, Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP) en P.T.F.E. Niet te gebruiken voor dragende delen, delen die voortdurend onder spanning staan of op warmtegevoelige materialen.

- Weerbestendig
- Warmtebestendig tot ca. +70°C
- Krimpt niet, verouderd niet

Verwerkingssomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Het te lijmen oppervlak eventueel iets opruwen.

Knijp de trekker in om het lijmpatroon door het lijmpistool heen te voeren,

waarbij de vloeibare lijm uit de pistooltuit komt. Wanneer door het gebruik het lijmpatroon korter is geworden, plaats dan tijdig een nieuwe lijmpatroon in het lijmpistool, dit om oververhitting en beschadiging van het lijmpistool te voorkomen. Als het lijmpistool voor langere tijd (een half uur) niet gebruikt wordt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. De vloeibare lijm punts- of streepsgewijs op één van de te lijmen oppervlakken aanbrengen; daarna de beide oppervlakken direct tegen elkaar plaatsen en aandrukken. De verbinding zit binnen enkele seconden vast.

Open tijd: 15-20 seconden.

Vlekken/resten: Droge lijmvlekken mechanisch verwijderen.

Droog-/Uithardingstijd: ca. Minder dan 1 minuut.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Temperatuurbestendigheid: Tot ca. 70°C.

Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen was- en poetsmiddelen.

Basisgrondstof: Ethylvinyl acetaat

Kleur: Wit (Transparant)

Vastestofgehalte: ca. 100 %

Dichtheid: ca. 0.92 g/cm³

Krimp: ca. 0 %

Minimaal 24 maanden na productie.