

ACRYLAATKIT REGENVAST

OVERSCHILDERBARE, REGENVASTE AFDICHTINGSKIT



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, gemakkelijk verwerkbare, snel regenvaste plasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren. Overschilderbaar en strak afmesbaar. Binnen en buiten toepasbaar. (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen. Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit).

TOEPASSINGSGBIED

Het afdichten van weinig werkende voegen buiten, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen, trappen, plinten, wanden, gipsplaten, plafonds, golfplaten en doorvoerleidingen. Ook geschikt voor het afdichten van scheuren en barsten in binnenmuren. Hecht op baksteen, (gas)beton, metselwerk, pleisterwerk, hout, glas, keramische tegels, metalen en hard-PVC. Hecht niet op bitument, PE, PP, P.T.F.E. en siliconen. Voor afdichten bij beglazing Bison Beglazingskit gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar na volledige uitharding
- UV- en weerbestendig
- Binnen en buiten toepasbaar
- Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
- Uitstekende hechting zonder primer
- Natte vlekken met water verwijderbaar
- Strak afmesbaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Vochtbestendig
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
- Zeer goed verspuikbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Tussen +5 en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest-, en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Metalen ontvetten met Bison Ontvetter. Voor een betere hechting op poreuze ondergronden, deze eerst voorzien van een verdunde Universal oplossing (1 deel kit op 2 delen water). Voor een mooi resultaat schilderstape langs de randen van de voeg aanbrengen. Voorkom een drievlakshechting door een opvulschuimsnoer of PE folie in de voeg aan te brengen.

Gereedschap: Koker met Bison Click Gun verwerken. Bison Silicone Multi Tool voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

VERWERKING

Verbruik: 1 koker voor 8 meter voeg, voeg 6 x 6 mm.

Gebruiksaanwijzing:

Plastic nippel tot bij schroefdraad afsnijden. De plastic tuit erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Koker met kitpistool verwerken. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm en maximaal 24 mm. De diepte van de voeg dient 6 tot 9 mm te zijn. Kit gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 5 minuten met een bevochtigd plamuurmes of Bison Silicone Multi Tool gladstrijken. De aangebrachte schilderstape direct na gladstrijken verwijderen. Na 5 minuten vormt zich een oppervlaktehuid.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met water verwijderen. Opgedroogde kit is alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Kit niet bij regen of direct regengevaar verwerken. De kit is overschilderbaar na volledige uitharding.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 5 minuten

Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur

Droog-/Uithardingstijd: ca. 8-14 dagen voor volledige droging, afhankelijk van dikte, relatieve vochtigheid en temperatuur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: van -20°C tot +75°C.

UV-bestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Elasticiteit: Beperkt

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Acrylaatdispersie

Kleur: Wit

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 83 %

Dichtheid: ca. 1.54 g/cm³

Krimp: ca. 17 %

Max. toelaatbare vervorming: ca. 12,5 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.