



SUPER ACRYLAAT SCHILDERSKIT

DIRECT OVERSCHILDERBARE SCHILDERSKIT ZONDER HET RISICO VAN CRAQUELEREN OF VERFVERKLEURING



PRODUCTOMSCHRIJVING

Superieure, plastisch-elastische, schilderskwaliteit afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren. De acrylaatkit kan direct na het aanbrengen probleemloos overschilderd worden met alle verven, zonder het risico van craqueleren (scheurtjes in de verf) of verkleuring van de verf.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor voegen, naden en kieren bij plafond- en wand aansluitingen, deur- en raamkozijnen, vensterbanken, muren onderling, prefab-elementen, trappen, plinten, gipsplaten en doorvoerleidingen. Ook geschikt voor het afdichten van scheuren en barsten in muren. Hecht op baksteen, (gas)beton, metselwerk, pleisterwerk, hout, glas, keramische tegels, metalen en hard-PVC. Hecht niet op bitumen, PE, PP, P.T.F.E. en siliconen. Voor afdichting bij beglazing Bison Beglazingskit gebruiken. Niet geschikt voor aquaria, bitumen, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en siliconen.

EIGENSCHAPPEN

- Direct overschilderbaar
- Craqueleert niet
- Geen verkleuring van de verf
- In het bijzonder geschikt voor 1 laag dekkende verven (bijv. monodek®, powerdek®)
- Strak afmesbaar voor een glad resultaat
- Helderwit
- Kan binnen en buiten gebruikt worden
- UV- en weerbestendig
- Kleurvast
- Schuurbaar
- Niet corrosief ten opzichte van metalen
- blijvend elasto-plastisch (tot 12,5% rek)

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor een betere hechting op poreuze (sterk poreuze) ondergronden, moeten deze eerst worden bedekt met een verdunde acryloplossing (1 deel kit op 2 delen water). Voor een mooi resultaat, de randen van de voeg afplakken met schilderstape. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm. Tot 12 mm voegbreedte dient de voegdiepte 6 mm te zijn. Bij grotere voegbreedtes is de voegdiepte de helft van de voegbreedte. Schilderstape direct na het gladstrijken verwijderen.

Gereedschap: Koker met Power Pistol verwerken. Multi Tool voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

VERWERKING

Verbruik: Inhoud geschikt voor ca. 8-15 meter (afhankelijk van de diameter van de voeg).

Gebruiksaanwijzing:

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic nippel aan bovenzijde met scherp mes tot bij schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Voor een mooi resultaat, de randen van de voeg afplakken met schilderstape. Ter voorkoming van een drie zijden hechting, diepere voegen met een schuimsnoer opvullen. Schilderstape direct na het gladstrijken verwijderen en koker afsluiten. Na 15 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Uitharding 1 mm per 24 uur, afhankelijk van relatieve vochtigheid en temperatuur. Direct overschilderbaar na huidvorming, voor een optimaal resultaat wachten tot volledige uitharding.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met water verwijderen. Uitgeharde resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Door de unieke samenstelling wordt het craqueleren van de aangebrachte verf tot een minimum beperkt. Op blijvend natte plaatsen Bison Siliconenkit gebruiken.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 15 minuten



SUPER ACRYLAAT SCHILDERSKIT

DIRECT OVERSCHILDERBARE SCHILDERSKIT ZONDER HET RISICO VAN CRAQUELEREN OF VERFVERKLEURING

Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur

Droog-/Uithardingstijd: ca. afhankelijk van relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +75°C

UV-bestendigheid: Goed

Schimmelbestendigheid: Beperkt

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Elasticiteit: Beperkt

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Acrylaatdispersie

Kleur: Wit

Viscositeit: ca. Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 84 %

Dichtheid: ca. 1,61 g/cm³

Krimp: ca. 17 %

Hardheid (Shore A): ca. 35

Elasticiteit E-modulus: ca. 0.4 MPa

Max. toelaatbare vervorming: ca. 7.5 %

Rek bij breuk: ca. 300 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.